

检测报告

1. 晶粒度测试

参考标准: GB/T 6394-2017

腐蚀剂: 氯化铜盐酸水溶液

步骤 1. 从样品上制取金相试样;

步骤 2. 镶嵌, 清洁, 打磨, 抛光, 腐蚀;

步骤 3. 在显微镜下随机观察三个以上具有代表性的视场, 使用比较法评定级别。

测试结果:

试样	奥氏体平均晶粒度级别			
	1	2	3	平均值
001	9.0	9.5	9.0	9.0


注: 测试位置由客户指定。



样品照片

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。

*****报告结束*****



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询, 请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制、全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的准确性, 请通过电话 (86-755) 83071144 或邮箱 CN Doccheck@sgs.com 查询。

No. 69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159号69号

邮编: 201319

(86-21) 61196300

www.sgs.com.cn

(86-21) 61196300

sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)